

Thinky Mixer - Örnek Uygulamalar 6

2 Bileşenli Silikon Karışımı	
Materyal	2 bileşenli Dolgu Silikonu
Viskozite	Part A: 4.000 - 8.000 poise Part B: 200 - 700 poise
Kapasite	99g
Karışım Oranı	Part A: 90gr, Part B: 9gr
Kürleme	Isıl Kürleme
THINKY Mixer	ARV-310 Vakum Mikser

Elle Karıştırma - 3 dakika	Thinky Mixer - 3 dakika
	
Kürlenmiş üründe hava kabarcıkları mevcut.	Hava kabarcığı bulunmamaktadır.