


Thinky Mixer - Örnek Uygulamalar 5

Karbon ve 2 Bileşenli Silikon Karışımı	
Materyal	Karbon Tozu, 2 bileşenli silikon
Viskozite	Part A: 96.000 cps Part B: 52.000 cps
Partikül Boyutu	75 nm
Kapasite	120g
Karışım Oranı	Karbon %20 kütleli (%50 hacmen)
THINKY Mixer	ARE-250, ARV-310

Elle Karıştırma - 5 dakika	Thinky Mixer
 <p>(x100)</p>	<p>THINKY ARV 310 - 1 dakika</p>  <p>THINKY ARE 250 - 8 dakika</p>  <p>(x100)</p>
Nano partiküller toplanmış durumda ve hava kabarcıkları mevcut	Herhangi bir partikül toplanması ve hava kabarcığı bulunmamakta